

# Magnetické vlastnosti vybraných rýchlochladených kompozitných materiálov s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou

Branislav Kunca

školiťel: Dr. Ivan Škorvánek



OAMN

18.06.2020

Doktorandský seminár



# Nanokryštalické zliatiny

- $\text{FM}_{[66-91]}\text{TM}_{[2-8]}\text{M}_{[2-31]}\text{NM}_{[0-1]}$ 
  - FM: feromagnetický kov (Fe, Co, Ni)
  - TM: prechodový kov (Zr, Hf, Nb, Mo,...)
  - M: polokov (Si, Al, B,...)
  - NM: ušľachtilý kov (Au, Cu)





# Nanokryštalické zliatiny

- $FM_{[66-91]}TM_{[2-8]}M_{[2-31]}NM_{[0-1]}$ 
  - FM: feromagnetický kov (Fe, Co, Ni)
  - TM: prechodový kov (Zr, Hf, Nb, Mo,...)
  - M: polokov (Si, Al, B,...)
  - NM: ušľachtilý kov (Au, Cu)




# Konvenčné žíhanie

- Proces nanokryštalizácie
  - maximalizácia rýchlosť nukleácie (NM: Cu, Au,... )
  - minimalizácia rastu zŕn (TM: Zr, Hf, Nb, Mo,...)
  - formovanie feromagnetických zŕn ( $T_a \sim T_{x1}$ )
- Konvenčné tepelné spracovanie
  - Teplota žíhania:  $T_a \sim T_{x1}$
  - Doba žíhania:  $t_a \sim 0.5 - 1h$



# Rýchle žíhanie





• Rýchle žíhanie

Rýchlosť ohrevu:  $\alpha \sim 10^2 - 10^4$  K/s



Doba žíhania:  $t_a \sim 10^{-1} - 10^1$  s

Teplota žíhania:  $T_a > T_{x1}$  ( $\sim T_g$ , resp.  $T_{x1} + 100$  degC)



# Rýchle žíhanie

- $FM_{[66-91]}TM_{[2-8]}M_{[2-31]}NM_{[0-1]} \longrightarrow FM_{[>80]}M_{[<20]}(NM_{[0-1]})$
- Rýchle žíhanie
  - Rýchlosť ohrevu:  $\alpha \sim 10^2 - 10^4$  K/s
  - Doba žíhania:  $t_a \sim 10^{-1} - 10^1$  s
  - Teplota žíhania:  $T_a > T_{x1}$  ( $\sim T_g$ , resp.  $T_{x1} + 100$  degC)



# Rýchle žíhanie


•  $FM_{[66-91]}TM_{[2-8]}M_{[2-31]}NM_{[0-1]} \longrightarrow FM_{[>80]}M_{[<20]}(NM_{[0-1]})$

• Rýchle žíhanie

Rýchlosť ohrevu:  $\alpha \sim 10^2 - 10^4$  K/s

Doba žíhania:  $t_a \sim 10^{-1} - 10^1$  s

Teplota žíhania:  $T_a > T_{x1}$  ( $\sim T_g$ , resp.  $T_{x1} + 100$  degC)






- Príprava pások: melt – spinning  
(FÚ SAV, Bratislava – dr. P. Švec)
- Šírka: 1 cm
- Priemerná hrúbka:  $\sim 25\mu\text{m}$
  
- J. Marcin et al. In: *IEEE Trans. Magn.*,  
vol. **46**, no. 2 (2010) pp. 416 - 419



# Teplotná závislosť magnetizácie



- Vzorka: as-quenched
- Interval teplôt: 30 – 600 degC
- Rýchlosť ohrevu: 10 K/min
- Magnetické pole: 0.1 T

	$T_{x1}$ (degC)	$T_{x2}$ (degC)
meranie	363	486
Marcin et al.	367	487




# Rýchle žíhanie

- Teplota žíhania: 460 – 530 degC
- Doba žíhania: 0.5 s
- Rýchlosť ohrevu:  $\sim 10^4$  K/s
- Ar atmosféra



# Magnetické parametre rýchložíhaných vzoriek

- Rýchle žíhanie  
0.5s @ 460 – 520 degC





- Konvenčné žíhanie  
(Marcin et al.)



Koercivita (A/m)	ZFA	LFA	TFA
1h@300 degC	29	2.2	21
1h@320 degC	19	4.2	17
1h@330 degC	60	29	32
1h@350 degC	134	99	58

# Magnetické parametre rýchložíhaných vzoriek

- Rýchle žíhanie  
0.5s @ 460 – 520 degC




# Teplotná závislosť magnetizácie tepelne spracovaných vzoriek




# Mikroštruktúra - TEM

- Rýchle žíhanie  
0.5s @ 500 degC




- Konvenčné žíhanie  
(Marcin et al.)



1h@320 degC





1h@350 degC



# Vysokoteplotné merania hysteréznych slučiek



# Vysokoteplotné merania hysteréznych slučiek



- SAIA: 01.10.2019 – 30.11.2019 : Department of Materials Science and Engineering, Monash University
- European School on Magnetism (EMA) – CEITEC, VUT Brno; 01. – 13.09.2019
- J. Kováč, B. Kunca, L. Novák, J. Magn. Magn. Mat. 502 (2020) no. 166555      ADC
- V. H. Ky, N. T. Hieu, D. K. Tung, L. T. H. Phong, D. H. Manh, B. Kunca, J. Marcin, I. Skorvanek, J. Elec. Materi. 48 (12) (2019) 7952 – 7959      ADC
- B. Kunca, I. Maťko, P. Švec, I. Škorvánek, Acta Phys. Pol. A (2020) (accepted for publication)      ADC
- B. Kunca, J. Marcin, P. Švec, I. Škorvánek, Acta Electrotechnica et Informatica 19 (2) (2019) 33 – 37      ADF
- AED (1x), AFG (1x), AFH (2x), BFA (1x)

Ďakujem za pozornosť